

HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Generale

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Numero articolo | 1108 |
| Peso | 13,4 kg |
| Classe di densità apparente | 0,8 kg/dm ³ |
| Unità di confezionamento | 48 Pezzi/paletta |
| m ³ /paletta | 0,87 |
| Autorizzazione | DIN- Ziegel |



Consumo materiale

| | |
|----------------------------|---------|
| Formato DF | 10 |
| Spessore | 14,5 cm |
| Lunghezza | 498 mm |
| Larghezza | 145 mm |
| Altezza | 238 mm |
| Consumo per m ² | 8 |
| Consumo per m ³ | 64 |

Isolamento termico

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Conduttività termica λ_R | 0,34 W/(mK) |
|----------------------------------|-------------|

Isolamento acustico

| | |
|----------------------------------|---------|
| Indice di riduzione sonora R_w | 44,9 dB |
|----------------------------------|---------|

Statica

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Classe di resistenza alla compressione | 12 |
| Sollecitazione da compressione consentita σ_0 | 1,9 MN/m ² |
| Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k | 6,3 MN/m ² |

Protezione antincendio

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2 | REI 90 intonacato su entrambi i lati |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|