

Planverfüllziegel

Schallwerte:

Masse 300 kg/m² unverputzt als Eingangswert in die Rechnung

ca. 100 l/m² Beton

Generale

Numero articolo	3404
Peso	10,0 kg
Classe di densità apparente	0,70 kg/dm ³
Unità di confezionamento	84 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,37
Autorizzazione	Z 15.2-779

Consumo materiale

Spessore	17,5 cm
Lunghezza	372 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m ²	10,7
Consumo per m ³	44,6

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R _w	55,6 dB
---	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	10
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,9 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f _k	5,0 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--