

IMPLEO SZ

Die Druckfestigkeit wird durch die Betongüte bestimmt. Für den IMPLEO SZ ist eine unbewehrte Betonwand anzusetzen

Betonkonsistenz mind. F3 (verdichten) und mind. F4 stochern.

Wandhöhen bis max. 5000 mm pro Geschoss

Wandgewicht ohne Putz 606 kg/m²

ca. 200 Liter/m² Beton

Generale

Numero articolo	408
Peso	13,0 kg
Unità di confezionamento	54 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	1,51
Autorizzazione	Z-15.2-384

Consumo materiale

Spessore	30 cm
Lunghezza	372 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	249,5 mm
Consumo per m ²	10,7



Consumo per m³ 26,9

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w 64 dB

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2 REI-M 90 intonacato su entrambi i lati