# ISO PD Plus 11



## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu** | 1142 |
| **Masa** | 17,0 kg |
| **Klasa gęstości objętościowej** | 0,65 kg/dm³ |
| **Pakowanie** | 48 ks/paleta |
| **m³/Paleta** | 1,26 |
| **Aprobata techniczna** | Z.17.1-840 |

## Zapotrzebowanie materiału

| | |
|---|---|
| **Format DF** | 14 |
| **Grubość ściany** | 42,5 cm |
| **Długość** | 247 mm |
| **Szerokość** | 425 mm |
| **Wysokość** | 249 mm |
| **Zapotrzebowanie na m²** | 16 |
| **Zapotrzebowanie na m³** | 38,1 |

## Izolacyjność cieplna

| | |
|---|---|
| **Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$** | 0,11 W/(mK) |
| **Jednostka U** | 0,24 W/(m²K) |

## Statyka

| | |
|---|---|
| **Klasa wytrzymałości na ściskanie** | 10 |
| **Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$** | 1,3 MN/m² |
| **Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$** | 3,4 MN/m² |

## Ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---|---|
| **Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2** | REI 30 obustronnie otynkowana |