ThermoPlan TE 11



Informacje ogólne

Numer artykułu	1142
Masa	17,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,65 kg/dm³
Pakowanie	48 ks/paleta
m³/Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z.17.-11-1261

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	42,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m²	16
Zapotrzebowanie na m³	38,1

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,11 W/(mK)
Jednostka U	0,24 W/(m²K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,3 MN/m²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,5 MN/m²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 30 obustronnie otynkowana