

## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

### Informacje ogólne

Numer artykułu	30
Masa	7,8 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	76 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,75
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	6
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	365 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	113 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	24,2
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	101

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	50,6 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>