


## Planziegel Rohdichteklasse 1,4

### Informacje ogólne

Numer artykułu	304
Masa	13,9 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	80 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,86
Aprobata techniczna	Z-17.1-715



### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	6
Grubość ściany	11,5 cm
Długość	373 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	10,7
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	93,6

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,58 W/(mK)
--	-------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	47,5 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	2,4 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------