

Planziegel Rohdichteklasse 0,8

Informacje ogólne

Numer artykułu	3178
Masa	12,7 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm ³
Pakowanie	56 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,93
Aprobata techniczna	Z-17.1-715



Zapotrzebowanie materiału

Format DF	9
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	373 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	10,7
Zapotrzebowanie na m ³	61,5

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,39 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	46 dB
--	-------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,8 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	4,7 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------