

Planziegel Rohdichteklasse 0,8

Informacje ogólne

Numer artykułu	3338
Masa	17,3 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm ³
Pakowanie	60 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.1-715



Zapotrzebowanie materiału

Format DF	16
Grubość ściany	24 cm
Długość	373 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	10,7
Zapotrzebowanie na m ³	44,9

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,39 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	49,6 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	16
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	2,1 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	5,5 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------