


Thermoplan MZ 65

Informacje ogólne

Numer artykułu	6530
Masa	10,2 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,60 kg/dm ³
Pakowanie	72 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.1-1086



Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	30 cm
Długość	248 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	54

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,065 W/(mK)
Jednostka U	0,20 W/(m ² K)

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	49,3 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	0,8 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	2,2 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 30 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------