


Thermoplan MZ 65

Informacje ogólne

Numer artykułu	6542
Masa	14,5 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,60 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z-17.1-1086



Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	42,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	38,1

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,065 W/(mK)
Jednostka U	0,15 W/(m ² K)

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	46,4 dB
----------------------------------------------------	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	0,8 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	2,2 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---------------------------------------------	---------------------------------