ThermoPlan MZ 70

Informacje ogólne

Numer artykułu	750
Masa	12,4 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,60 kg/dm³
Pakowanie	72 ks/paleta
m³/Paleta	1,63
Aprobata techniczna	Z-17.1-1084

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m²	16
Zapotrzebowanie na m³	44,4

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,07 W/(mK)
Jednostka U	0,18 W/(m²K)

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	49,3 dB

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	0,8 MN/m²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	2,2 MN/m²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana