


PURUS SL-075

Informacje ogólne

Numer artykułu	7536
Masa	13,5 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,60 kg/dm ³
Pakowanie	60 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,35
Aprobata techniczna	Z-17.1-1149



Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	247 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	44

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,075 W/(mK)
Jednostka U	0,19 W/(m ² K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,4 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,6 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------