

## ThermoPlan MZ 70

### Informacje ogólne

Numer artykułu	760
Masa	14,5 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,60 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	48 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z-17.1-1084



### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	42,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	16
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	38,1

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,07 W/(mK)
Jednostka U	0,16 W/(m <sup>2</sup> K)

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	46,4 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	8
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	0,8 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	2,2 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------