

IMPLEO SZ

Die Druckfestigkeit wird durch die Betongüte bestimmt. Für den IMPLEO SZ ist eine unbewehrte Betonwand anzusetzen

Betonkonsistenz mind. F3 (verdichten) und mind. F4 stochern.

Wandhöhen bis max. 5000 mm pro Geschoss

Wandgewicht ohne Putz 606 kg/m²

ca. 200 Liter/m² Beton

Allgemein

Artikel-Nr.	408
Gewicht	13,0 kg
Verpackungseinheit	54 Stk/Palette
m³/Palette	1,51
Zulassungsbescheid	Z-15.2-384

Materialverbrauch

Wandstärke	30 cm
Länge	372 mm
Breite	300 mm
Höhe	249,5 mm
Bedarf pro m²	10,7



Bedarf pro m³ 26,9

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w 64 dB

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 REI-M 90 beidseitig verputzt